resina color
made in italy
painting the difference

Scheda Tecnica

SANAMUR

Pittura idrodiluibile antimuffa opaca o lucida

Ottima lavabilità

Idonea per interno ed esterno

Codice	0822
Descrizione	Sanamur Satinato è un idropittura con proprietà antibatteriche e immunizzanti arricchite dall'aggiunta di agenti antimuffa ed antialghe assolutamente innocui per l'uomo, ma con la funzione di preservare il muro per lunghissimo tempo dalla formazione delle stesse muffe ed alghe. Le caratteristiche peculiari dal Sanamur sono: lavabilità e smacchiabilità, resistenza all'abrasione ed agli alcali, aspetto finale satinato.
Impiego	Qualsiasi supporto murale previa preparazione con fondi. Per le sue particolari caratteristiche il Sanamur è raccomandato quale pittura ideale di nursey, cliniche, sale operatorie e per tutti gli ambienti con problemi di muffe
Aspetto del film	opaco - lucido
Colore	Bianco e da cartella
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell'acqua e coalescenza del polimero.

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Peso specifico	Da 1,330 gr/ml
VOC	20 gr/ litro
Resa teorica	10 - 11 mq / litro per supporti lisci a medio assorbimento
Punto di infiammabilità	Componente A > 114°C
Lavabilità	> 10000 colpi
Preparazione delle superfici	Assicurarsi che i supporti siano ben asciutti, in presenza di muffe, trattare la superficie con idonei risananti. Eliminare eventuali efflorescenze e pitture in fase di distacco mediante spazzolatura e lavaggio. Primerizzare con fissativo acrilico.
Preparazione del prodotto	Miscelare il prodotto prima dell'uso e aggiungere l'acqua Componente A 100 Acqua max 30%
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente: da + 5 a 40°C Temperatura supporto: > di 10°C Umidità: 0 – 85 % Per prevenire la formazione di condensa è necessario che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.
Tempi di essiccazione e indurimento	Per spessori di 50 micron Secco al tatto: 3 ore a 10°C - 1 ora a 20°C - 0,5 ore a 30° C Secco in profondità: 8 ore a 10°C - 4/5 ore a 20°C - 2 ore a 30° C
Tempi per la sovraverniciatura	Minimo (ore): 8 a 10°C - 4 a 20°C - 3 a 30°C Massimo illimitato in assenza di contaminanti

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it

Applicazione	Pennello, rullo. Per applicazioni a pennello utilizzare pennelli in nylon o in pura setola. Per applicazioni a rullo utilizzare rulli a pelo medio. Per l'applicazione utilizzare il metodo delle mani incrociate
Durata in magazzino	2 anni in luogo fresco ed asciutto (max 40°C)
Confezioni	Comp A Lt. 13 – Lt.5 – Lt. 2,5

Copyright 2018 Resina Color - z.i. Via Mastricale 3 - 70017 Putignano (BA) - Italy
tel. 0804912873 - email: info@resinacolor.it p.i. 00379520729
www.resinacolor.com - www.resinacolor.it